

MOL Calton C 3

unsoare lubrifiantă pe bază de sapun de calciu



MOL Calton C 3 este o unsoare lubrifiantă higroscopică produs din ulei mineral înalt rafinat și un agent de îngroșare pe bază de calciu. Caracteristicile sale sunt avantajoase la temperaturi reduse, însă nu poate fi folosit la temperaturi peste +60°C, deoarece cantitatea mică de apă, care stabilizează structura unsoarii, se evaporă la temperaturi mai mari, iar structura se distruge. Este o unsoare semidură, omogenă, roșie. Se aplică în intervalul de temperatură cuprins între -20 °C și +60 °C.

Aplicatii



Osii, articulații și piese auxiliare expuse la apă

Cabluri de sârmă

Sisteme de lubrifiere individuale

Caracteristici si Beneficii

Bună rezistență dinamică la apă

Lubrifiere sigură, chiar și sub sarcină în prezența apei, fără curgere din locul lubrifierii

Protecție bună împotriva coroziunii

Uzura suprafețelor în contact este redusă

Stabilitate la depozitare bună

Posibilitate de stocare pe termen lung fără separarea uleiului sau întărirea unsoarii

Protecție bună împotriva coroziunii

Protecție împotriva degradării suprafețelor
Protecție de lungă durată a pieselor din oțel și metale neferoase, chiar și în prezența umezelii

Proprietăți de etanșare bune

Asigură protecție eficientă împotriva infiltrării contaminanților și împotriva deteriorărilor suprafeței cauzate de aceștia
Scade riscul deteriorării din cauza unsoarii contaminate, crește durata de viață a lubrifiantului

Specificatii si Aprobări

Gradul de consistență NLGI: NLGI 3

DIN 51502: K3C-20

ISO 6743-9: L-XBAHA 3

Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Aspect	rosu, omogen
Vascozitatea uleiului de baza la 40°C [mm ² /s]	100
Punct de picurare, min. [°C]	95
Penetrația la 25 °C, după 60 de malaxări [0,1 mm]	230
Coroziune pe lama de oțel (60 °C/12 ore)	rezistă
Coroziune pe lama de cupru, 60 °C/3 ore [grad]	1b
Test Emcor [grad]	1
Rezistența la acțiunea dinamică a apei, la 79 °C [% (m/m)]	3

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului și nu constituie o specificație.

MOL Calton C 3

unsoare lubrifiantă pe bază de sapun de calciu



Instructiuni de manipulare si depozitare

Produsul nu contine materiale toxice. In timpul depozitarii si manipularii, se vor respecta normele generale de siguranta referitoare la produsele petroliere. Produsul trebuie sa fie depozitat in spatii acoperite, ferite de actiunea directa a razelor solare si umiditatii.

In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 36 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad IV.

Temperatura recomandata de depozitare: -5°C - +45°C

Informatii despre comanda

Numar tarif vamal 27101999

Cod SAP si ambalare:

13006065 MOL Calton C 3 8KG

13006064 MOL Calton C 3 X50KG

13006063 MOL Calton C 3 180KG

Canistra otel 8 kg

Butoi otel 50 kg

Butoi de otel 180kg

Rezervare de comanda (numar gratuit):

Lubrifianti@molromania.ro